


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	k78f
Körnung:	0,1 - 0,4
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,063	0,100	0,125	0,180	0,250	0,300	0,400	0,450	0,630	Gesamt
auf Sieb (in M.-%):	0,1	0,8	2,3	12,9	31,9	19,6	27,5	3,5	1,5	0	100,1
Durchg. (in M.-%):	0,0	0,1	0,9	3,2	16,1	48,0	67,6	95,1	98,6	100,1	100,1



Sieb (in mm)	Boden	0,06	0,10	0,13	0,18	0,25	0,30	0,40	0,45	0,63	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,1	0,9	3,2	16,1	48,0	67,6	95,1	98,6	100,1	100,1

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.