


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	k678fm
Körnung:	0,1 - 0,7
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,063	0,100	0,180	0,250	0,300	0,450	0,630	0,710	0,800	Gesamt
auf Sieb (in M.-%):	0,0	0,0	3,0	6,6	5,6	37,2	41,8	4,0	1,4	0,4	100,0
Durchg. (in M.-%):	0,0	0,0	0,0	3,0	9,6	15,2	52,4	94,2	98,2	99,6	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,06	0,10	0,18	0,25	0,30	0,45	0,63	0,71	0,80	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	0,0	3,0	9,6	15,2	52,4	94,2	98,2	99,6	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.