


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	k5678f
Körnung:	0,1 - 1,0
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,063	0,100	0,250	0,450	0,630	0,710	0,800	1,000	1,180	Gesamt
auf Sieb (in M.-%)	0,0	0,1	8,7	28,6	33,7	14,2	9,4	4,5	0,8	0,0	100,0
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	0,1	8,8	37,4	71,1	85,3	94,7	99,2	100,0	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,06	0,10	0,25	0,45	0,63	0,71	0,80	1,00	1,18	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	0,1	8,8	37,4	71,1	85,3	94,7	99,2	100,0	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.