


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	k345678f
Körnung:	0,1 - 1,5
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,100	0,250	0,450	0,630	0,710	1,000	1,180	1,400	1,600	Gesamt
auf Sieb (in M.-%):	0,0	2,8	11,3	19,3	10,2	37,0	8,5	5,7	2,9	2,3	100,0
Durchg. (in M.-%):	0,0	0,0	2,8	14,1	33,4	43,6	80,6	89,1	94,8	97,7	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,10	0,25	0,45	0,63	0,71	1,00	1,18	1,40	1,60	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	2,8	14,1	33,4	43,6	80,6	89,1	94,8	97,7	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.