


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	k6f
Körnung:	0,3 - 0,7
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,180	0,250	0,300	0,400	0,450	0,500	0,630	0,710	0,800	Gesamt
auf Sieb (in M.-%):	0,0	0,2	2,6	24,4	18,9	20,4	26,4	4,5	1,9	0,7	100,0
Durchg. (in M.-%):	0,0	0,0	0,2	2,8	27,3	46,2	66,6	93,0	97,5	99,3	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,18	0,25	0,30	0,40	0,45	0,50	0,63	0,71	0,80	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	0,2	2,8	27,3	46,2	66,6	93,0	97,5	99,3	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.