


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	k5f1m
Körnung:	0,3 - 1,0
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,300	0,400	0,450	0,500	0,630	0,710	0,800	1,000	1,180	Gesamt
auf Sieb (in M.-%)	0,0	2,7	4,4	8,2	28,9	19,3	18,7	13,7	4,1	0,0	100,0
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	2,7	7,1	15,3	44,2	63,5	82,2	95,9	100,0	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,30	0,40	0,45	0,50	0,63	0,71	0,80	1,00	1,18	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	2,7	7,1	15,3	44,2	63,5	82,2	95,9	100,0	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.