


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	k3456fm
Körnung:	0,3 - 1,5
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,300	0,400	0,500	0,630	0,710	0,800	1,000	1,400	1,600	Gesamt
auf Sieb (in M.-%):	0	3,2	8,1	16,1	13,9	14,8	18,4	19,3	3,9	2,3	100,0
Durchg. (in M.-%):	0,0	0,0	3,2	11,3	27,4	41,3	56,1	74,5	93,8	97,7	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,30	0,40	0,50	0,63	0,71	0,80	1,00	1,40	1,60	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	3,2	11,3	27,4	41,3	56,1	74,5	93,8	97,7	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.