


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht
Sorte:	s3f2
Körnung:	1,0 - 4,0
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,800	1,000	1,600	2,000	2,800	3,150	4,000	5,000	6,000	Gesamt
auf Sieb (in M.-%):	0,0	0,1	5,8	12,7	49,2	16,6	14,6	1,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (in M.-%):	0,0	0,0	0,1	5,9	18,6	67,8	84,4	99,0	100,0	100,0	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,80	1,00	1,60	2,00	2,80	3,15	4,00	5,00	6,00	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	0,1	5,9	18,6	67,8	84,4	99,0	100,0	100,0	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.