


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet
Sorte:	k78t
Körnung:	0,1 - 0,4
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,063	0,100	0,180	0,250	0,400	0,630	0,710	0,800	1,000	Gesamt
auf Sieb (in M.-%)	0,0	0,6	10,7	25,8	57,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	0,6	11,3	37,1	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,06	0,10	0,18	0,25	0,40	0,63	0,71	0,80	1,00	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,0	0,6	11,3	37,1	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.