


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet
Sorte:	k5t
Körnung:	0,4 - 0,8
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,315	0,400	0,450	0,500	0,630	0,710	0,800	1,000	1,180	Gesamt
auf Sieb (in M.-%)	0,4	2,3	2,9	5,4	29,9	22,5	21,1	12,4	3,1	0,0	100,0
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,4	2,7	5,6	11,0	40,9	63,4	84,5	96,9	100,0	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,32	0,40	0,45	0,50	0,63	0,71	0,80	1,00	1,18	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,4	2,7	5,6	11,0	40,9	63,4	84,5	96,9	100,0	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.