


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet
Sorte:	k34tm
Körnung:	0,5 - 1,5
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,400	0,500	0,630	0,710	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	Gesamt
auf Sieb (in M.-%):	0,7	1,9	10,3	10,5	17,2	28,5	15,8	9,6	3,5	2	100,0
Durchg. (in M.-%):	0,0	0,7	2,6	12,9	23,4	40,6	69,1	84,9	94,5	98,0	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,40	0,50	0,63	0,71	0,80	1,00	1,18	1,40	1,60	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,7	2,6	12,9	23,4	40,6	69,1	84,9	94,5	98,0	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.