


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet
Sorte:	k34t
Körnung:	0,8 - 1,5
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,500	0,630	0,710	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	1,800	Gesamt
auf Sieb (in M.-%):	0,2	1,5	3,7	9,7	39,3	25,9	15,4	4,0	0,3	0,0	100,0
Durchg. (in M.-%):	0,0	0,2	1,7	5,4	15,1	54,4	80,3	95,7	99,7	100,0	100,0



Sieb (in mm)	Boden	0,50	0,63	0,71	0,80	1,00	1,18	1,40	1,60	1,80	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,2	1,7	5,4	15,1	54,4	80,3	95,7	99,7	100,0	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.